

BANDES ADHÉSIVES DOUBLE FACE DE FERMETURE



©Brandström

✓ Application

- Type : en ligne sur onduleuse ou de manière séquentielle sur découpes
- Mode : application sur support chaud (max 70 °C) et froid, à grande vitesse grâce à un tack élevé
- Appareils et support technique disponibles

✓ Description

- Bande adhésive double face disposant d'un côté avec une plus forte masse adhésive protégé par une pellicule débordante
- Adhésif particulièrement puissant avec un poids de couche très élevé sur le côté protégé (fermé)
- Pellicule de protection siliconée débordante des deux côtés, plus large que le double face afin de permettre un retrait facile par l'utilisateur final

✓ Bénéfices client

- La haute performance adhésive autorise une grande variété d'applications de collage y compris pour les surfaces inégales ou difficiles
- Principalement utilisée pour la fermeture d'emballages cartons (boîtes postales, colis e-commerce, enveloppe carton et papier, ...) et pour collage de matériaux d'affichage synthétique
- Système inviolable

+ Avantages compétitifs

- Excellent rapport qualité / prix
- Disponibilité de bobines aux longueurs élevées
- Bande de protection imprimable
- Conçu pour une application industrielle : excellent tack et bonne tenue
- Stocks en France : 2 à 3 jours de délais de livraison
- Fabriqué en Europe

Caractéristiques

BANDE DE PROTECTION SILICONÉE

TEXTE IMPRIMÉ (option)

COUCHE ADHÉSIVE (côté fermé)

SUPPORT

COUCHE ADHÉSIVE (côté ouvert)

TEXTE DE VOTRE CHOIX ... TEXTE DE VOTRE CHOIX

Caractéristiques des bandes les plus utilisées (nombreuses autres références)

CARACTÉRISTIQUES	PH 4001D	PH 4991D	PH 4999D
Protecteur (blanc)	90 gr de papier siliconé		120 gr de papier siliconé
Support	Polyester 17 gr		
Adhésif	Caoutchouc synthétique 35 g/m² sur le côté ouvert 160 g/m² sur le côté fermé	Caoutchouc synthétique 40 g/m² sur le côté ouvert et 140 g/m² sur le côté fermé	
Épaisseur totale	280 microns	265 microns	295 microns
Adhérence à l'acier (24 h)	Protégé 2600 N / M Ouvert 1600 N / M	Protégé 2200 N / M - Ouvert 1600 N / M	
Adhérence au cisaillement acier	Protégé : 100 heures - Ouvert : 100 heures		
Durée de vie	Recommandée : 12 mois à compter de la livraison		
Largeurs	6/12, 12/18, 15/20, 18/24, 24/30 (autres largeurs disponibles)		
Longueurs	Standards variées ou sur-mesure		
Position du support par rapport au liner	Centrale ou décalée		
Conditionnement	En rouleau, galette ou bobine		

*Nombreuses autres références disponibles.
N'hésitez pas à nous contacter pour définir ensemble la solution la mieux adaptée à vos besoins.*

BRÄNDSTRÖM, C'EST AUSSI :



www.brandstrom.fr

info@brandstrom.fr - Tél : +33 (0)1 46 40 38 04 - Siège social : 60, avenue Charles de Gaulle - 92 200 Neuilly-sur-Seine
SIREN : 311 139 422 RCS Nanterre - Capital : 15 244,90 euros - ©Brändström